

Formpark Quadrato

Dates techniques

Essence	Chêne
Classification	14
Couleur	Crema
Structure de surface	
Traitement de surface	B-Protect®
Format	650 x 130 x 11 mm
Nombre de couches	2
Épaisseur de la couche d'usure	~ 4 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	2.36 m2/package
Provenance de bois	Chêne: Europe, Sapin: Europe
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	"base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	accompli
Institut Sentinel Haus	accompli
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 650 kg/m3
Grammage	~ 5.59 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 38 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.25 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% (~0.082 m2 K/W)
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance au glissement	
selon CEN/TS 15676 *3	USRV 99
selon DIN-EN 51130 *4	R10
selon ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norme de produit	EN 13489

*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 12.01.24

*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

*3 Essai au pendule

*4 Plan incliné

*5 Coefficient de frottement