

# Triopark

## Dates techniques

Essence	Erable canadien
Classification	15
Couleur	
Structure de surface	
Traitement de surface	verni mat
Format	2200 x 215 x 14 mm
Nombre de couches	3
Epaisseur de la couche d'usure	~ 3.5 mm
Méthode de pose	flottant
Assemblage	5G
Unité d'emballage	2.84 m2/package
Provenance de bois	Erable canadien: Canada, Fichte / Tanne: Europe, Sapin: Europe
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	
eco-INSTITUT Label	accompli
Institut Sentinel Haus	accompli
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 680 kg/m3
Grammage	~ 7.9 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 40 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.28 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	très approprié ( ~0.112 m2 K/W )
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance au glissement	
Règlement d'expertise du bpa R 9729 *3	GS 3
selon CEN/TS 15676 *4	USRV 29
selon ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norme de produit	EN 13489

\*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 12.01.24

\*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

\*3 Résistance mécanique (zone chaussures)

\*4 Essai au pendule

\*5 Coefficient de frottement