

Unopark

Dates techniques

Essence	Erable canadien
Classification	15
Couleur	
Structure de surface	
Traitement de surface	verni mat
Format	470 x 70 x 11 mm
Nombre de couches	2
Epaisseur de la couche d'usure	~ 4 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	2.64 m2/package
Provenance de bois	Erable canadien: Canada, Sapin: Europe
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	"base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	accompli
Institut Sentinel Haus	accompli
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	
Densité - couche d'usure	~ 680 kg/m3
Grammage	~ 4.95 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 40 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.28 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% (~0.086 m2 K/W)
Humidité lors de la livraison	%
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance au glissement	
Règlement d'expertise du bpa R 9729 *3	GS 3
selon CEN/TS 15676 *4	USRV 44
selon DIN-EN 51130 *5	R10
Norme de produit	EN 13489

*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 15.01.24

*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

*3 Résistance mécanique (zone chaussures)

*4 Essai au pendule

*5 Plan incliné